

Artikelnummer	inhoud in gram	nominaal volume na expansie in ml
80455	100	860
80445	128	1150
80456	223	1950
80263	250	2200
80457	316	2900
80458	400	3900
80459	510	4900



Polyurethaanvulmiddel 2234 is een expanderende en afdichtende kunststof, die o.a. toegepast wordt in de Filoform doorvoerdichtingen.

Het vulmiddel is verpakt in een twee-componenten verpakking met een door aluminiumfolie afgeschermd verhardercompartment. Direct voor het mengen wordt deze folie verwijderd, waardoor het mengproces goed kan worden gecontroleerd.

Na het mengen van de twee-componenten start na ongeveer 2 minuten de expansie, waarna binnen dertig minuten een betrouwbare afdichting is gevormd.

Eigenschappen

- Mengtijd : 30 seconden
- Starttijd expansie : > 95 seconden
- Eindtijd expansie : 15 minuten
- Druksterkte na doorharding: 45 N/cm²
- Uitvoering verpakking : twee-componenten verpakking met schroefring
- Druksterkte verpakking : > 8000 N

Losse verpakkingen Polyurethaanvulmiddel 2234 zijn in de bovenstaande formaten leverbaar.