

Kabeline 2375 GLM epoxy kunsthars



De Kabeline 2375 epoxyhars is speciaal ontwikkeld voor het ingieten van geleidbaarheidssensoren voor het gladheidsmeldsysteem (GMS) van Rijkswaterstaat. Deze hoogwaardige hars wordt al meer dan 30 jaar gebruikt. De hars blinkt uit in zijn uitzonderlijke hechting op roestvrij staal en krimpt niet tijdens of na het uithardingsproces.

De Kabeline 2375 epoxyhars is bijzonder geschikt voor het ingieten van elektrische componenten die een langdurige bescherming nodig hebben tegen binnendringend vocht en mechanische invloeden.

Kenmerken

- Uitstekende hechting op RVS.
- Volledig krimpvrij.
- Totaal vochtongevoelig.
- Lage reactietemperatuur tijdens uitharding.
- Trage uithardingstijd van ca. 24 uur bij kamertemperatuur.
- Hoge hardheid van Shore D 84.
- Hoog soortelijk gewicht van 1,7.
- Uitstekende mechanische eigenschappen.
- Verpakt in transparante 2-componenten verpakking.
- Hars en verharder worden altijd in de juiste verhouding gemengd.
- Gemengde hars die achterblijft in de verpakking hardt volledig uit en kan als bedrijfsafval worden afgevoerd.

Specificaties

Eigenschappen	Eenheid	Waarde
Uithardingstijd 0,1L bij 23°C	uur	24
Uithardingstijd 0,1L bij 30°C	uur	2,5
Exotherme piek 0,1L bij 30°C	°C	35
Dichtheid	g/cm ³	1,7
Viscositeit bij 23°C	mPas	5000 - 6000
Hardheid	Shore D	84
Krimp tijdens uitharding	%	0
Houdbaarheid	maanden	18
Uitharding onder water	ml/gas	0
Kleur		grijs/zwart
Mengtijd	minuten	2
Grondstof		gevulde epoxy hars

Kabeline 2375 GLM epoxy kunsthars

Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)



Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Inhoud	Besteleenheid
80090	Kabeline 2375 GLM 550 gram	antraciet	550 gram	10 st./doos